

www.arc-epc.com

ARC METALLIPINNOILLE , OHUTKALVO

ARC S2	Yleispinnoite, miedot kemikaalit
ARC Sd4i	Hankausrasitusta kestävä yleispinnoite. Esim demineralisoituvesi
ARC S4+	Väkevät hapot (esim väkevä rikkihappo)
ARC HT-S	Vesipohjaiset nesteet ja miedot kemikaalit 150°C saakka
ARC S5	Vesipohjaiset nesteet ja miedot kemikaalit 180°C saakka
ARC S7	Agressiiviset kemikaalit (esim 40% typpihappo). Käyttölämpötila vaihtelee kemikaalin mukaan. Ylin upporasituslämpötila 135°C

S tuotteen nimessä tarkoittaa, että pinnoite on ruiskutettava

ARC METALLIPINNOILLE, HANKAUSKOMPOSIITIT (3 – 6 MM)

ARC BX5	Pikakovettuva (1 h), 3 mm kalvonpaksuus
ARC BX2	Yleiskohteet, 3 mm (bauksiittivahvike)
ARC BX1	Yleiskohteet, 6mm (bauksiittivahvike)
ARC IBX1	Iskunkestävä, 6mm (bauksiittivahvike, uretaania joustoon)
ARC MX1	Kestävin hankauskomposiitti, 6 mm (alumiinioksidivahvike)

Kaikki levitetään lastalla

ARC BETONIPINNOILLE HIERTOMASSAT (4-6mm)

ARC 791	Yleiskohteet, erittäin kova mekaaninen kesto
ARC 988	Happokohteet (esim väkevä rikkihappo)
ARC NVE	Vinyyliesteripohjainen, kestää typpihappoa, valkaisu- ja happokemikaaleja yms vittumaisia kemikaaleja. Tällä on oma primeri mutta paras tulee kun käyttää ARC 797

Kaikkien primeri on ARC 797 (voidaan levittää kostealle betonille)

ARC BETONIPINNOILLE, OHUTKALVO

ARC CS4	Kestää väkevää rikkihappoa yms. Markkinoilla ei ole kilpailevaa tuotetta
ARC NVE VC	NVE pinnoitteen ohutkalvoversio (ei sisällä QRV kvartsia). Kestää edellä mainittuja hankalia kemikaaleja